

Rodzaj produktu

Lakierobejca zewnętrzna.

Przeznaczenie

Do konserwacji i zdobienia wszelkich konstrukcji i elementów drewnianych na zewnątrz.

Odpowiednia do sklejk, płyt stolarskich oraz wiórowych. Idealna do stolarki okiennej i drzwiowej.

Cechy szczególne

- Wysoka odporność mechaniczna
- Tworzy gładką powłokę o satynowym połysku
- Doskonała na okna i drzwi
- Odporna na wodę i promienie UV
- Chroni podłoże przed sinizną i pleśnią
- Ułatwia utrzymanie powierzchni w czystości
- Uwypukla rysunek i strukturę drewna

Kolor

9900 - Bezbarwny	7807 - Orzech włoski	7812 - Sekwoja
7803 - Sosna oregońska	7808 - Makasar	7815 - Kasztan
7804 - Tek	7809 - Mahoń	
7805 - Dąb	7010 - Palisander	

Dane techniczne**Spoivo**

Żywica alkidowa.

Pigmenty

Organiczne i nieorganiczne.

Dodatki specjalne

< 1% dichlorofluanid.

Połysk

Satynowy ok. 90 przy kącie 60°.

Czas schnięcia (temp. 23°C, wilg. 60%):

Piłosuchość po ok. 6 godz.

Nakładanie drugiej warstwy po 16 godz.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm ³)	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Lepkość (cP, 20°C)	Zapach
Benzyna lakowa	ok. 0,9	ok. 50	10-15 m ² /l	674	Rozpuszczalnika

Sposób użycia

- Przed użyciem starannie wymieszać. Po użyciu pojemnik dokładnie zamknąć.
- Podłoże musi być czyste, suche i zdrowe. Wilgotność podłoża: drewno miękkie maks. 15%, twarde maks. 12%.
- Z powierzchni uprzednio malowanych lub lakierowanych należy usunąć (strugając lub szlifując) luźne warstwy starej farby lub lakieru.
- Głony tłuszczu i brud muszą być usunięte.
- Nakładać 2-3 warstwy.
- Nanosić pędzlem lub metodą natryskową.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub przy wilgotności powietrza pow. 80%.

Uwagi

- Najlepsze efekty osiąga się po jednokrotnym malowaniu preparatem BONDEX WOOD STAIN w wybranym kolorze i następnie nałożeniu 2 warstw BONDEX SATIN FINISH.
- Nigdy nie należy stosować samego BONDEX SATIN FINISH w wersji bezbarwnej na elementach drewnianych na zewnątrz. Nadaje się on jedynie do rozjaśniania odcieni barwiących, maksymalnie w 25%.
- Zawartość garbników w niektórych rodzajach drewna tropikalnego może spowodować wydłużenie czasu schnięcia, dlatego też zaleca się wykonanie próby na niewielkiej powierzchni, po uprzednim przemyciu jej rozcieńczalnikiem nitrocelulozowym.
- Dla uzyskania najlepszych efektów ochrony zaleca się zagruntowanie surowego, miękkiego drewna preparatem BONDEX WOOD PRESERVER lub BONDEX KONSTRUKTOR.

Rozcieńczanie

Nie rozcieńczać.

Czyszczenie narzędzi

Benzyną lakową.

Trwałość

5 lat od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Produkt posiada atest PZH

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu (kat. e, pkt.5): 500 g/l (2007) 400 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 399 g/l LZO.

4291	0,75 l	2,5 l	5 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	6	2	2

