

Rodzaj produktu

Jednoskładnikowy, poliuretanowy lakier parkietowy.

Przeznaczenie

Do konserwacji i zdobienia wszelkiego rodzaju podłóg drewnianych i korkowych, parkietów, blatów mebli i innych konstrukcji drewnianych we wnętrzach.

Cechy szczególne

- Tworzy szybko schnącą, twardą i trwałą powłokę
- Odporny na ścieranie i szkodliwe działanie detergentów
- Wykazuje bardzo niską tendencję do żółknięcia
- Niewrażliwy na kurz
- Ułatwia utrzymanie powierzchni w czystości
- Nie wymaga podkładu

Kolor

Bezbarwny.

Dane techniczne

Spoivo

Żywica alkidowo-poliuretanowa.

Dodatki specjalne

Środek matujący - krzemionka (tylko w 665).

Połysk

560: wysoki połysk - 83-96, przy kącie 60°.

665: półmatowy - 16-26, przy kącie 60°.

Czas schnięcia (temp. 20°C, wilg. 60%)

Pyłosuchość po ok. 4 godz.

Nakładanie drugiej warstwy po 24 godz.

Całkowita suchość po 24 godz.

Pełna wytrzymałość mechaniczna po upływie 3 dni.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm ³)	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Lepkość (Ø 4, 20°C)	Zapach
Benzyna lakowa	0,89-0,96	50-51	12-16 m ² l	38-62 s	Rozpuszczalnika

Sposób użycia

- Przed użyciem starannie wymieszać.
- Podłóża z drewna surowego odtłuścić i oczyścić z brudu za pomocą detergentu.
- Podłóża uprzednio woskowane wycyklinować.
- Drewno świeże, a także stare i zniszczone należy zagruntować URETHANE PARQUET VARNISH rozcieńczonym maksymalnie w 10%, po wyschnięciu powierzchnię lekko przeszlifować drobnziarnistym papierem ściernym, przetrzeć moką, czystą szmatką i poczekać aż wyschnie.
- Podłóża uprzednio lakierowane lekko przeszlifować. Usunąć luźne części starego lakieru.
- Nie używać wiórów metalowych.
- Na powierzchniach uprzednio powlekanych lakierami poliuretanowymi z utwardzaczem wasowym lub innymi lakierami, o nieznanym składzie, zaleca się wykonanie próby.
- Przed lakierowaniem podłóże musi być czyste, suche, zdrowe.
- Nakładać 2-3 warstwy.
- Nanosić cienką warstwę płaskim pędzlem lub wałkiem do lakierów parkietowych.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub przy wilgotności powietrza powyżej 80%.
- Po użyciu pojemnik dokładnie zamknąć.

Uwagi

- W warunkach wysokiej wilgotności lub przy nagłym spadku temperatury, na powierzchni świeżo polakierowanej może skraplać się woda tworząc biały nalot.
- Powierzchni lakierowanych URETHANE PARQUET VARNISH 560 lub 665 nie należy później pokrywać lakierami zawierającymi silne rozpuszczalniki.
- Istnieje możliwość z miany naturalnego koloru surowego drewna poprzez zabarwienie go jedną warstwą wybranego odcienia BONDEX WOOD STAIN, a następnie polakierowanie jak wyżej.

Rozcieńczanie

Nie rozcieńczać. Jedynie w przypadkach jak wyżej.

Czyszczenie narzędzi

Benzyną lakową.

Trwałość

5 lat od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Produkt posiada atest PZH

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu (kat. I, pkt. 9): 600 g/l (2007) 500 g/l (2010).
Produkt ten zawiera maks. 490 g/l LZO.

560/665	0,75 l	2,5 l	5 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	6	2	1

