

Karta Techniczna

Nr Karty 01

Data wydania: luty 2010



Domalux Bezzapachowy Lakier akrylowy wewnętrzny

Zakres stosowania

Lakier przeznaczony jest do malowania mebli, boazerii, przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń nienarażonych na działanie wody i innych agresywnych mediów. Lakier ze względu na cechy ekologiczne szczególnie polecany jest do malowania drewna w szpitalach, żłobkach, przedszkolach, szkołach i pomieszczeniach mieszkalnych.

Główne zalety produktu

- przyjazny dla alergików
- trwały
- szybkoschnący
- 55 dodatkowych transparentnych kolorów

Kolory

bezbarwny

Stopień połysku

połysk, półmat

Wydajność

8-10 m² /l
przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

Rekomendowana ilość warstw

2

Metoda malowania

walek, pędzel, natrysk

Rekomendowane narzędzia

Walek Microfibra, Pędzel płaski PES-Mix, Pędzel OVLA, Pędzel Płaski 6550

Zawartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FW): 150 g/l (2007)/ 130 g/l (2010). Produkt zawiera max 130 g/l.

Parametry techniczne	Norma/Wytyczne	Wartość
Ilość warstw	-----	2
Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h]	-----	6
Czas wysychania powłoki w temp. 23±2°C i wilgotności względnej powietrza 50±5%, stopień 3-ci, najwyżej [h]	PN-C-81519:1979	5
Gęstość w 20±0,5°C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	1,000 ÷ 1,050
Rozlewność, stopień, co najmniej	PN-C-81507:1989	8
Czas wypływu mierzony kubkiem wypływowym z dnem, stożkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm, [s]	PN-C-81701:1997 metoda A	13 ÷ 25

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, gładka, przeszlifowana papierem ściernym 180-240 i następnie dokładnie oczyszczona z pyłu. Stare powłoki lakierowe należy usunąć.

Lakierowanie

Lakier przed użyciem należy starannie wymieszać w oryginalnym opakowaniu. Stosować w postaci handlowej lub rozcieńczyć wodą pitną (max 5%).

Po nałożeniu pierwszej warstwy, po czasie co najmniej 6h powierzchnię polakierowaną przeszlifować papierem ściernym o granulacji 180-240, dokładnie odpylić, przetrzeć szmatką, a następnie nałożyć drugą warstwę lakieru.

Warunki aplikacji

Malować w temperaturze 15 ÷ 25°C.

Informacje dodatkowe

Uzyskana powłoka znakomicie podkreśla strukturę drewna.

Lakier nie nadaje się do malowania podłóg. W tym celu polecane są lakiery do parkietów marki Domalux.

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Końcowe utwardzanie

Krótki czas schnięcia umożliwia wykonanie większości prac malarskich w ciągu jednego dnia.

Data ważności i warunki przechowywania

36 miesięcy od daty produkcji

Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych.

Chronić przed mrozem.

Użytkowanie

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania zamieszczone są na stronie internetowej www.domalux.pl

Rozcieńczalnik

woda

PKWiU

20.30.11.0

Atesty	Wyrób posiada atest PZH Bezpieczeństwo Zabawek (zgodność z normą PN-EN 71-3:1998) Posiada Świadectwo Własności Drażniących i Uczulających (tzw. Hipoalergia)
Wskazówki BHP i Ppoż.	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.domalux.pl
Opakowania handlowe	1 L, 10 L